

P10 底涂剂

P10底涂剂为浅黄色透明液体，能与空气中水分作用而固化。用于混凝土等多孔材料的微孔封闭，形成致密的封闭层，并可提高接缝密封剂与材料的粘合性能。

化学体系	改性聚异氰酸酯
产品类型	底涂剂
组份	单组份
固化类型	湿气固化
外观/颜色	浅黄色液体

应用领域

P10底涂剂用于改善被粘接材料表面的粘接性能。通常适用于多孔材料包括：混凝土、木材等。

该产品只适合有经验的专业人员使用，使用前须在实际的环境条件和实际材料表面试验，确认与材料的相容性和粘接的可靠性。

使用说明

使用前请阅读安全数据表，了解有关预防措施及安全建议。

表面处理

被封闭表面应清洁、干燥，无油、灰尘。混凝土表面推荐打磨处理，然后清除灰尘。

涂底剂

将底剂浸润毛刷或棉布，沿同一方向刷涂一薄层即可。刷涂一遍即可，要确保待粘接部位全部底剂覆盖。环境温度低于10℃或高于35℃，不建议使用。

● 重要事项

P10底涂剂是一种高活性、含溶剂产品，应避免倒入开口杯内使用，如一次使用不完，建议分装到其他带拧盖的较小容器中，然后从较小容器使用。如果底剂变稠或有块状物形成，表示底剂已失效，不能继续使用。

固化机理

P10底涂剂通过与空气中的湿气反应而固化，通常在冬季温度和湿度比较低的情况下，固化速度会相应变慢，应适当延长晾置时间。

储存条件

P10底涂剂的贮存应在密闭、干燥、低温环境下，远离明火。
保质期：未开启原装容器内12个月

典型包装

订货代号	规格
99100102	500ml

请联系当地销售人员，以获得更多产品包装规格

废弃处置

有关废弃说明，请参阅MSDS.

安全建议

有关安全说明，请参阅MSDS.

技术数据

	测试值	测试条件及方法
颜色	浅黄色	
密度, g/cm3	约 1.0	GB/T 13477
固含量, %	约 30%	GB/T 2793
施工温度, °C	10-35	
干燥时间	10分钟（高于15℃） 30分钟（低于15℃） 小于24小时（最长时间）	

修订日期: 24/02/2020

Connecting what matters.™

重要提示：我们提供的信息、说明和流程（统称“信息”）是基于我们的经验，并且我们相信这些信息是准确的。但是，我们对于信息的准确性或完整性不作任何陈述、担保或保证；我们对于以此方式使用产品将会避免损失、损害或将会得到想要的结果也不作任何陈述、担保或保证。测试和决定任何产品是否适合于某种预期用途是属于买方单方的责任。任何雇员、经销商或代理都不得改变上述事项并做出其他担保。

